



BRA-GLA® KA è preferito per l'isolamento esterno di stampi, utensili e macchinari con una temperatura superficiale fino a 450°C.

Proprietà	Valore	Unità	Imperiale
Resistenza alla temperatura (breve termine)	500	°C	842 °F
Resistenza alla temperatura (lungo termine)	450	°C	842 °F
Conducibilità termica	0.05	W/mK	0.03 btu/ft h °F
Coefficiente di espansione lineare	7×10^{-6}	1/K	7×10^{-6}
Resistenza a compressione (temperatura ambiente)	7	N/mm ²	1015.26 psi
Resistenza a compressione (200°C)	4	N/mm ²	580.15 psi
Assorbimento d'acqua	4%	-	4%



Le informazioni in questa pubblicazione e in altro modo fornite agli utenti si basano sull'esperienza e sono fornite al meglio delle nostre conoscenze attuali. A causa di molti fattori che sono al di fuori della nostra conoscenza e controllo che influenzano l'uso dei prodotti, nessuna garanzia viene fornita o deve essere ritenuta implicita in rispetto a tali informazioni. I limiti operativi esposti in questa pubblicazione non costituiscono affermazione che questi valori possono essere applicati simultaneamente. Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati. La temperatura massima può essere sostenuta per brevi esposizioni in particolari condizioni. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. La fotografia nel DS potrebbe non riportare l'esatto colore e/o marcatura del prodotto.