



Grafite espansa	Flexigraf FGS3
Composizione	Graphite laminate reinforced with a tanged stainless steel core
Densità minima DIN 28090-2	1.2 g/cm ³
Densità massima DIN 28090-2	1.5 g/cm ³
Picco di temperatura minimo consigliato	-200 °C
Picco di temperatura massimo consigliato	550 °C
Pressione massima di funzionamento	200 bar
Leakage DIN 3535-6	≤0.1 mg*s-1*m-1
Creep relaxation DIN 3535-6	≤5 %
Compression DIN 3535-6	30-45 %
Recovery DIN 3535-6	3-7 %
Dimensioni disponibili	1500x1500 mm 1000x1000 mm 1500x1000 mm
Spessori disponibili	from 0.5 to 3 mm
Tolleranza dimensioni	±50mm
Tolleranza spessore	±10%

